



دفتر الشروط الفنية لتوريد كمية / ٢٥٠ / طن مائتان وخمسون طن من مادة البنتوناييت الصودي

- ١- المادة : بنتوناييت صودي على شكل بودرة ناعمة خالية من الكتل والشوائب ذوابة في الماء في كافة درجات الحرارة ومطابقة لمواصفات الأوكما العالمية OCMA - D F C P 4 لهذه المادة .
- ٢- الرطوبة : ١٥ % كحد أقصى يتم تحديدها بالتسخين بالفرن الحراري للدرجة / ١٠٠ / درجة مئوية لمدة ساعتين
- ٣- أن تعطي المادة فاقد رشح لا يزيد عن ١٥ ملل / ٣٠ دقيقة عند إضافة ٦٢.٥ غ / لتر من الماء العذب .
- ٤- أن تعطي لزوجة ظاهرية لا تقل عن ١٥ سنتي بواز عند إضافة ٦٢.٥ غ / لتر في الماء العذب (المربود ١٦ م ٣ / طن) حد أدنى .
- ٥- المتبقي على المنخل / ٢٠٠ ميش / : لا يزيد عن ٢.٥ % حد أقصى .
- ٦- يجب إرفاق شهادة تحليل مخبري من شركة محايدة متضمنة المواصفات الفنية للمادة عند التوريد .
- ٧- يجب إرفاق نشرة فنية للمادة المطلوبة صادرة عن الشركة الصانعة ترسل مع العرض الفني .
- ٨- يتم إرسال عينة سعة / ١ / واحد كيلو غرام عدد / ١ / واحدة محكمة الإغلاق ومختومة من المادة يرسلها العارض الذي تم الإرسال عليه للجهة الطالبة قبل التوريد بمدة خمسة عشر يوماً وبعد توقيع العقد للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة وفي حال كانت العينة المرسله مقبولة فنياً فإنها تعتبر عينة الأساس لمطابقتها فيما بعد مع المادة الموردة .
- ٩- التعبئة : ضمن أكياس جامبو سعة / ١ / طن واحد لكل كيس والكيس مؤلف من طبقتين الطبقة الخارجية من خيش النايلون والطبقة الداخلية من البولي ايثيلين ومزود بأربع حملات قوية تتحمل أعمال التحميل والتنزيل
- ١٠- التخزين : يجب أن تتحمل المادة ظروف التخزين الحقلية ضمن درجات حرارة تتراوح بين (- ١٠ وحتى + ٥٠ درجة مئوية) لمدة ستة أشهر على الأقل .
- ١١- التسليم : أرض مخازن مديرية حقول المنطقة الوسطى خلال / ٤٥ / يوماً من أمر المباشرة بالعقد .
- ١٢- يحق للعارض حضور اختبارات عينة الأساس قبل التوريد واختبار العينات التي ستؤخذ من المادة بعد التوريد ضمن مهلة تحددها اللجنة الفنية الدارسة و يبلغ العارض في حينه .
- ١٣- على المورد تقديم شهادة منشأ وبيان جمركي للمواد عند التوريد .