

دفتر الشروط الفني لتوريد كمية / ١٢٠٠ / ألف ومنتى طن من مادة البارايث

- ١- اسم المادة : بارايث وفق مواصفات الأوكما 3-D.F.C.P. على شكل بودرة خالية من الكتل والشوائب
- ٢- يجب أن يكون الوزن النوعي ٤.٢ غ / سم ٣ لحد أدنى .
- ٣- المتبقي على منخل ٢٠٠ مش هي ٣ % كحد أقصى .
- ٤- المتبقي على المنخل ٣٢٥ مش هي ١٥ % كحد أقصى .
- ٥- يجب إرفاق شهادة تحليل مخبري من شركة محايدة متضمنة المواصفات الفنية المطلوبة
- ٦- يجب إرفاق نشرة فنية أصلية من الشركة الصانعة تبين فيها كافة المواصفات الفنية المطلوبة للمادة .
- ٧- يتم إرسال عينة محكمة الإغلاق ومختومة من المادة يرسلها العارض الذي تم الإرساء عليه للجهة الطالبة قبل التوريد بمدة خمسة عشر يوماً وبعد توقيع العقد للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة وفي حال كانت العينة المرسله مقبولة فنياً فإنها تعتبر عينة أساس لمطابقتها مع العينات العشوائية التي سيتم اختبارها من المادة المورد
- ٨- التعبئة : ضمن أكياس جامبو سعة / ١٠٠٠ / ألف كيلو غرام للكيس الواحد وكل كيس مؤلف من طبقتين الداخلية من البولي ايثيلين والخارجية من البلاستيك ومزود بحمالات قوية مناسبة لأعمال التحميل والتنزيل والنقل .
- ٩- التخزين : يمكن تخزين المادة لمدة سنتين وبدرجات حرارة (- ١٠ وحتى + ٥٠ درجة مئوية) .
- ١٠- التسليم : أرض مخازن مديرية حقول المنطقة الوسطى بالفرقلس ويتم أخذ عينات عشوائية من المادة المورد ومطابقتها فنياً مع عينة الأساس .
- ١١- يحق للعارض حضور اختبار عينة الأساس والعيّنات المأخوذة من المادة المورد ضمن مهلة محددة تحددها اللجنة الدارسة ويبلغ العارض في حينه .